

### Általános leírás

Rézbevonatos hegesztőhuzal fedettívű hegesztéshez. A huzal gyengén ötvözött volta miatt olyan varratok is gazdaságosan hegeszthetők vele, amelyek követelményei alacsonyak, ugyanakkor szilíciumot és mangánt erősen ötvöző fedőporokkal lehetséges magas elvárások teljesítése is. Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz egyaránt alkalmazható.

### Csomagolások

Csévélés *	Tömeg (kg)
28-0	30
76-0	15
94-0	475
33-3	1000
52-0	100
18-4	800
03-2	30

\* Lásd Csévetest katalógus 2007-et!

### Besorolás

EN 756	S1
SFA/AWS A5.17	EL12

### Jóváhagyások

CE	EN 13479
DB	52.039.01
Sepros	UNA 347719
Egyéb	Lásd: a huzal/por kombinációknál

### Hegesztőhuzal átlagos vegyi összetétele, %

C	0,06-0,12
Si	max 0,1
Mn	0,4-0,6
P	0,02
S	0,02