

Általános leírás

Rézbevonatos hegesztőhuzal fedettívű és elektrosalak hegesztéshez. A legtöbb fedőporral, ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok feldolgozásához egyaránt alkalmazható.

Csomagolások

Csévélés *	Tömeg (kg)
28-0	30
76-0	15
94-0	475
33-3	1000
52-0	100
18-4	800
03-2	30

* Lásd Csévetest katalógus 2007-et!

Besorolás

EN 756 S2
SFA/AWS A5.17 EM12

Jóváhagyások

CE EN 13479
DB 52.039.02
NAKS/HAKC 3,0 mm: CZ
Sepros UNA 347719
Egyéb Lásd: a huzal/por kombinációknál

Hegesztőhuzal átlagos vegyi összetétele, %

C	0,06-0,12
Si	max 0,1
Mn	0,9-1,15
P	0,02
S	0,02