

Általános leírás

Rézbevonatos hegesztőhuzal fedettívű és elektrosalak hegesztéshez. A legtöbb fedőporral, ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok feldolgozásához egyaránt alkalmazható. A megnövelt szilíciumtartalom lehetővé teszi a neutrális fedőporok (pl.: OK Flux 10.62) alkalmazását vagy a hegfürdő viszkozitásának növelését. Az OK Autrod 12.22 a fedőporok legtöbbjével jó ütmunka értékeket képes biztosítani.

Csomagolások

Csévélés *	Tömeg (kg)
28-0	30
76-0	15
94-0	475
33-3	1000
52-0	100
18-4	800
03-2	30

* Lásd Csévetest katalógus 2007-et!

Besorolás

EN 756	S2Si
SFA/AWS A5.17	EM12K

Jóváhagyások

CE	EN 13479
DB	52.039.05
NAKS/HAKC	2,5 - 3,2 mm: CZ
Sepros	UNA 347719
Egyéb	Lásd: a huzal/por kombinációknál

Hegesztőhuzal átlagos vegyi összetétele, %

C	0,08-0,12
Si	0,15-0,3
Mn	0,9-1,15
P	0,015
S	0,02