

Általános leírás

Rézbevonatos, 0,5% molibdén ötvöztetésű hegesztőhuzal gyengén ötvözött (elsősorban melegsziárd) vagy közepesen nagyszilárdságú acélok fedettívű és elektrosalak hegesztéséhez. Alkalmas továbbá nagyszilárdságú csővezetékek (pl.: X70) hegesztéséhez is.

Csomagolások

Csévélés *	Tömeg (kg)
28-0	30
76-0	15
94-0	475
33-3	1000
52-0	100
18-4	800
03-2	30

* Lásd Csévetest katalógus 2007-et!

Besorolás

EN 756	S2Mo
EN 12070	S Mo
SFA/AWS A5.23	EA2

Jóváhagyások

CE	EN 13479
DB	51.039.06
NAKS/HAKC	3,0 - 4,0 mm: CZ
Sepros	UNA 347719
Egyéb	Lásd: a huzal/por kombinációknál

Hegesztőhuzal átlagos vegyi összetétele, %

C	0,08-0,12
Si	0,05-0,2
Mn	0,95-1,2
Mo	0,45-0,6
P	0,02
S	0,02