

### Általános leírás

Rézbevonatos hegesztőhuzal fedettívú és elektrosalak hegesztéshez. Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok feldolgozásához - a választott fedőportól függően - feltételesen alkalmazható.

### Csomagolások

Csévélés *	Tömeg (kg)
28-0	30
76-0	15

\* Lásd Csévetest katalógus 2007-et!

### Besorolás

EN 756 S3

### Jóváhagyások

CE EN 13479  
 DB 52.039.03  
 Egyéb Lásd: a huzal/por kombinációknál

### Hegesztőhuzal átlagos vegyi összetétele, %

C	0,08-0,15
Si	max 0,15
Mn	1,45-1,7
P	0,02
S	0,02