

Általános leírás

Rézbevonatos, 0,5% molibdén ötvöztetésű hegesztőhuzal gyengén ötvözött (elsősorban melegszilárd) vagy közepesen nagyszilárdságú acélok fedettívű és elektrosalak hegesztéséhez. Alkalmas továbbá nagyszilárdságú csővezetékek (pl.: X70, X80) hegesztéséhez is.

Csomagolások

Csévélés *	Tömeg (kg)
03-2	30
76-0	15
03-0	25

* Lásd Csévetest katalógus 2007-et!

Besorolás

EN 756	S3Mo
EN 12070	S MnMo
SFA/AWS A5.23	EA4

Jóváhagyások

Sepros	UNA 347719
Egyéb	Lásd: a huzal/por kombinációknál

Hegesztőhuzal átlagos vegyi összetétele, %

C	0,1-0,15
Si	0,05-0,2
Mn	1,3-1,65
Mo	0,45-0,6
P	0,015
S	0,015