

Általános leírás

Rézbevonatos hegesztőhuzal fedettívű és elektrosalak hegesztéshez. Az OK Autrod 12.40 megnövelt mangántartalma nagyon jó ütőmunka és szilárdsági értékek elérését teszi lehetővé megfelelő fedőpor választásával.

Csomagolások

Csévélés *	Tömeg (kg)
03-2	30

* Lásd Csévetest katalógus 2007-et!

Besorolás

EN 756 S4
SFA/AWS A5.17 EH14

Jóváhagyások

Egyéb Lásd: a huzal/por kombinációknál

Hegesztőhuzal átlagos vegyi összetétele, %

C	0,1-0,15
Si	0,05-0,1
Mn	1,8-2
P	0,02
S	0,02