

**Általános leírás**

Rézbevonatos, 0,5% molibdén ötvöztetésű hegesztőhuzal elsősorban melegszilárd vagy közepesen nagyszilárdságú acélok fedettívű és elektrosalak hegesztéséhez. Alkalmas továbbá nyomástartó edényekhez, hajógyártáshoz, kismelegszilárd acélokhoz, stb.

**Csomagolások**

Csévélés *	Tömeg (kg)
03-2	30

\* Lásd Csévetest katalógus 2007-et!

**Besorolás**

EN 756 S4Mo  
SFA/AWS A5.23 EA3

**Jóváhagyások**

Egyéb Lásd: a huzal/por kombinációknál

**Hegesztőhuzal átlagos vegyi összetétele, %**

C	0,1-0,15
Si	0,05-0,2
Mn	1,75-2,15
Mo	0,45-0,6
P	0,02
S	0,02